

TECHNICKÉ PODMÍNKY – Požadavky na pilařskou kulatinu MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

1. Dřevina: SMRK
2. Kvalita: B, C, D
3. Délka:

Délka 3m:

MINIMÁLNÍ NADMĚREK..... 2%

V případě menšího nadměrku bude započtena délka 2,5m

MINIMÁLNÍ ČEP13cm (bez kůry)

MAXIMÁLNÍ STŘEDOVÝ PRŮMĚR.....44cm (bez kůry)

Délka 4m:

MINIMÁLNÍ NADMĚREK..... 2%

V případě menšího nadměrku bude započtena délka 3m

MINIMÁLNÍ ČEP13cm (bez kůry)

MAXIMÁLNÍ STŘEDOVÝ PRŮMĚR.....44cm (bez kůry)

Délka 5m:

MINIMÁLNÍ NADMĚREK..... 2%

V případě menšího nadměrku bude započtena délka 4m

MINIMÁLNÍ ČEP13 cm (bez kůry)

MAXIMÁLNÍ STŘEDOVÝ PRŮMĚR.....44cm (bez kůry)

4. Požadovaný podíl jednotlivých délek:

3m.....30%

4m.....40%

5m.....30%

Kupující si vyhrazuje právo měnit během kvartálu výše uvedený podíl jednotlivých délek.
Prodávající bude o této změně informován prostřednictvím e-mailu či jinou písemnou formou.

Příloha – kvalitativní podmínky

Kvalita dle DP (tab. 13) (žadované kvality)	B	C	D	Výmět
Sbílhavost (el. mříž) do 19 cm STP (Střed. Prům.) 20 - 29 cm STP 30 - 44 cm STP	dovoluje se: do 1,25 cm/bm do 1,50 cm/bm do 2,00 cm/bm	dovoluje se: >1,25 – ≤ 2,00 cm/bm >1,50 – ≤ 2,50 cm/bm >2,00 – ≤ 3,00 cm/bm	dovoluje se: > 2,00 cm/bm > 2,50 cm/bm > 3,00 cm/bm	Přifřekročení: FH ≥ 2,60 cm/bm FH ≥ 3,10 cm/bm FH ≥ 3,60 cm/bm
Křivost, jednor. (el. mříž) v % STředového Průměru	Průhyb méně než 15 % STP	Průhyb v rozmezí 15 - 20 % STP	Průhyb v rozmezí 21 - 32 % STP	FH – extrémní křivost FH – kolena FH – palky FH – vícenásobná křivost FH – extrémní suklatost
Stožerná křivost	nepovoleno	nepovoleno	nepovoleno	
Suky	zdravé srostlé: do 4 cm nesrostlé: do 3 cm nezdravé: do 2 cm, max 2 ks/bm	do 6 cm do 5 cm do 3 cm	do 8 cm do 10 cm max 1 ks na bm do 8 cm	
Napadení hmyzem				
Měkká (do 3 mm) Huboká (nad 3 mm)	nedovoluje se nedovoluje se	dovoluje se nedovoluje se	bez omezení bez omezení (bude označeno DK)	
Zbarvení *)	nedovoluje se	nedovoluje se	bez omezení	
Tvrdá hniloba	nedovoluje se	nedovoluje se	bez omezení	
Měkká hniloba	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	SC - při výskytu
Křemennost	dovoluje se nejvýše do 10% průměru čela, čepu	přípustně nejvýše do 40% průměru čela, čepu	dovoluje se	
Trčitost do 29 cm nad 30 cm	pod 5 cm/bm pod 7 cm/bm	pod 8 cm/bm pod 10 cm/bm	dovoluje se (dříví musí být ještě vhodné pro pilarské zpracování)	FH - extrémní trčitost
Trhliny Dřevové, hvězdicové Odluplivé Současny výšřýř Výsušné pláštové, procházející a přecházející	max 1/4 tloušťky čela, čepu nedovoluje se nedovoluje se nedovoluje se	max 1/3 tloušťky čela, čepu max 1/4 tloušťky čela, čepu nedovoluje se	dovoluje se dovoluje se dovoluje se měkká výsušná se povoluje	FH - výrobní trhliny, zlomy FH - významné výsušné pláštové a přecházející trhliny (nad 10 mm), znemáhující pilarské využití hmoty, nebo kde souhrn vad je vyšší než u "D", včetně procházejících trhlín
Excentrická dřev	do 15 %	bez omezení		
Definice sortimentu	Čerstvé dříví běžné až prvotřídní jakosti, zdravé kmeny bez bouří a skupinových suků s povolenými vadami uvedeného rozsahu. Kurovocové dříví není povoleno.	Dříví běžné až méně hodnotné, vady výrazně nesnižující jeho přirozené vlastnosti. Rozsah uvedených vad nesmí být překročen. Čerstvé kurovocové dříví je povoleno, nesmí být zabarveno.	Dříví vhodné pro pilarské zpracování, rozsah uvedených vad nesmí být překročen. Do této kvality bude zařazeno dříví neposazené kurovcem v rozsahu vad určující tuto kvalitu.	Dříví s vadami, které vylučují pilarské zpracování viz. Dodatek: Vady řadící hmoty do kvality FH (vláknina, výmět)

Platnost: 1. července 2018


 28.6.2018
Konečný

*) plisně, rakovina, zbarvení běle, zbarvení jádra, barevné skvrny, dliny po okusu zvěři, závaly, mrazové trhliny
Měkká trhlina - do 10 mm, významná trhlina nad 10 mm znemožňující pilarské využití hmoty
Kmeny s nechtitelnými (znečištěnými) čely mohou být zařazeny do kvality "D", dodávka s více než 20-ti % znečištěných čel, bude odmítnuta jako celek
Vyjimečně lze přivést na jednom autě dvě dodávky (na dva DL), auto se třemi dodávkami (DL) nebude převzato