



SCHAFFERHOLZ

SCHAFFER

Sägewerk – Holzexport GmbH

A-8741 Eppenstein

Telefon:++43/3577/82295-0Fax:++43/3577/82295-10

E-mail: schaffer@schafferholz.com

Sortierkriterien für Zwecksortierung bei Fichte und Tanne

Bloche AB

- Astigkeit:** Äste in Form von Reihenästen bei Mittendurchmesser 45+ cm o.R.: regelmäßig angebrachte gesunde, festverwachsene Äste und Durchfalläste (≤ 7 cm) mit einem Mindestabstand von 50 – 60 cm werden toleriert (Reihenäste).
- Buchs:** zulässig je nach Durchmesser bis max. 25% der Fläche auf einer Stirnseite, wenn sonst keine Fehler auftreten.
- Harzgallen:** 1 Stk größer 4cm oder 2 Stk von 1cm bis 4cm je Stamm
- Drehwuchs:** Bloche 45+ cm o.R. Mittendurchmesser weniger als 7cm.
- Verfärbung:** unzulässig
- Pilz- und Insektenbefall:** unzulässig
- Faserung:** feine Faserung, engringig, gleichmäßig, nicht wallend und wellig, bei Mittendurchmesser 45+ cm o.R.: je nach Durchmesser müssen die äußersten 15 bis 20 cm feinjähig (≤ 7 mm) sein.
- Bräune:** eine braune Stelle bis max. 15% der Fläche einer Stirnseite werden bei den Blochen 45+ cm o.R. Mittendurchmesser toleriert, wenn sonst keine Fehler auftreten.
- Allgemein:** Die Mantelfläche muss zu $\frac{3}{4}$ in Ordnung sein (3 schöne Platten).

Bloche C

- Astigkeit:** gesunde, unregelmäßig angebrachte Äste; nicht verwachsene Äste, wenn sie ≤ 7 cm sind und nicht mehr als 4 Stk pro lfm.
- Buchs:** zulässig, bis max. 50% der Fläche auf einer Stirnseite, wenn Rest von Stamm einer AB-Qualität entspricht.
- Harzgallen:** 5 Stk größer 2cm pro Stirnseite oder 8 Stk größer 2cm je Stamm
- Drehwuchs:** Bloche 45+ cm o.R. Mittendurchmesser weniger als 10cm.
- Verfärbung:** unzulässig, beginnende oberflächliche Verfärbung zulässig, max 1-2 cm vom Rand.
- Pilz- und Insektenbefall:** unzulässig
- Bräune:** eine braune Stelle bis max. 15% der Fläche einer Stirnseite werden bei den Blochen 45+ cm o.R. Mittendurchmesser toleriert, wenn Rest von Stamm einer C-Qualität entspricht.
- Allgemein:** Die Mantelfläche muss zu $\frac{1}{4}$ in Ordnung sein (1 schöne Platte)

Bloche D = Dx+Dy

Nagelfeste ohne Zwiesel, Mantelfläche muss so beschaffen sein das der Stamm noch bearbeitet und manipuliert werden kann.

Übernahme: Vermessung und Klassifizierung

Die Vermessung erfolgt im Werk mit elektronischer Anlage ohne Rinde.

Bloche mit Verfärbung werden als Dy übernommen.

Tannen werden je nach Vereinbarung und Qualität als AB-, C- oder Braunbloche übernommen. 3 m lange Bloche und 4m zu kurz abgeschnittene Bloche (nach Kappung 3,99m) werden als 3m lange Braunbloche übernommen. 5m lange Bloche, die zu kurz abgeschnitten sind (nach Kappung 4,99 m) werden in ihrer Klasse als 4 m verrechnet.

Von 45+ cm dürfen keine AB-Bloche aussortiert werden.

Starker Käferbefall wird als Faserholz übernommen.